

СХЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЦВЕТА КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК SPEEDOL & СПЕЦИАЛЬНЫХ СМАЗОК

Смазки	Цвет	Загуститель	Базовое масло	Минимальный Лимит		Темп работ. (С)		Нагрузка
				NLGI	температура каплепадения	минимальный лимит	максимальный лимит	
Белый	Белый	Кальций	Минеральное	2/3	95	-10	70	Средняя / низкая нагрузка
Красный	Красный	Кальций	Минеральное	2/3	95	-10	70	Средняя / низкая нагрузка
Силиконовая смазка	Зеленый	Кальций	Минеральное	2/3	95	-10	70	Средняя / низкая нагрузка
Желтая смазка CS-4	Желтый	Кальций	Минеральное	2/3	95	-10	70	Средняя / низкая нагрузка
LSG-EPX	Темно-желтый	Литий	Минеральное	2/3	190	-20	130	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
LSG	Желтый	Литий	Минеральное	2/3	190	-20	130	Средняя нагрузка; среднее давление
Голубая смазка Li Komplex	Синий	Литиевый комплекс	Минеральное	2	250	-30	150 (/170**)	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Li Kom M 320/460	Синий	Литиевый комплекс	Минеральное	2	250	-30	175**	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Li Mo 240	Черный	Литиевый комплекс	Минеральное	2/3	250	-30	160	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Li Mo 190	Черный	Литий	Минеральное	2/3	190	-20	130	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Графитовая смазка лития	Серый	Литий	Минеральное	2/3	190	-20	130	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Графитовая смазка кальция	Черный	Кальций	Минеральное	2/3	85	-10	70	Средняя / низкая нагрузка
Литиевая смазка Alf	Желтый	Литий	Минеральное	00/0/1	165/185	-20	120	Средняя нагрузка; среднее давление
Смазка кальция Alf	Зеленый	Кальций	Минеральное	00/0/1	85	-10	60	Средняя / низкая нагрузка
Синтетическая смазка SLK	Темно-желтый	Литиевый комплекс	Синтетическое	2	260	-30	175**	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Синтетическая смазка SLKM	Черный	Литиевый комплекс	Синтетическое	2	260	-30	175**	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Смазка натриевого мыла	Темно-коричневый	Натрий	Минеральное	2	200	-20	130	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
SPD 574 - Са сульфированная смазка	Темно-коричневый	Сульфоната кальция	Минеральное	2	270	-20	140 (/160**)	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
SPD 574 - M (с добавкой Mos2)	Черный	Сульфоната кальция	Минеральное	2	270	-20	170(/190**)	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Смазка для пищевого оборудования GDS - 2	Белый	Al. Комплекс	Минеральное	2	240	-20	130	Средняя / низкая нагрузка
Смазка для каната(Benton)	Черный	Неорганический	Полусинтетическое	3	Не бросать ""	-20	200***	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Смазка WS2 (Вольфрам Di сульфид)	Темно-серый	Неорганический	Полусинтетическое	2/3	Не бросать ""	(-20) /-270*	(200) /650*	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Паста монтажа COPPERSLIP	Медь	Неорганический	Полусинтетическое	2/3	Не бросать ""	-30	(200) /1100*	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Силиконовая смазка SP 2000	Прозрачный белый	Неорганический	Синтетическое	2/3	Не бросать ""	-50	200	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Силиконовая базовая смазка труб SPD 2000-	Прозрачный белый	Неорганический	Синтетическое	2/3	Не бросать ""	-50	200	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
СВЕРХМОЩНАЯ СМАЗКА SPD W 244	Черный	Литий	Минеральное	2	200	-20	130	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Универсальная смазка для подшипников AFL3	Желтый	Литий	Минеральное	3	190	-20	130	Средняя нагрузка; среднее давление
АЛЮМИНИЕВАЯ ПАСТА ДЛЯ ПОРШНЯ	Темно-серый	Неорганический	Полусинтетическое	5/6	Не бросать ""	-20	200***	Высокое давление, высокая температура
Termo EP	Прозрачный коричневый	Неорганический	Полусинтетическое	2/3	Не бросать ""	-20	200***	Высокое давление, высокая температура
Termo EPM	Темно-серый	Неорганический	Полусинтетическое	2/3	Не бросать ""	-20	200***	Высокое давление, высокая температура
Смазка Temp	Светло-коричневый	Неорганический	Полусинтетическое	2/3	Не бросать ""	0	175***	Высокое давление, высокая температура
AAD-6	Черный	Неорганический	Полусинтетическое	6	Не бросать ""	-20	200***	Высокое давление, высокая температура
AAD-0	Черный	Неорганический	Полусинтетическое	3	Не бросать ""	-10	150***	Высокое давление, высокая температура
SPD 676 WL	Бежевый	Литий	Минеральное	2	190	-20	130	Средняя нагрузка; среднее давление
SPD LONGTERM 524	Бежевый	Литий	Минеральное	2	190	-20	130	Средняя/ тяжелая нагрузка, высокое давление
Смазка для станка сбора хлопка	Зеленый	Литий	Минеральное	0	165	-20	120	Средняя нагрузка; среднее давление

*Представляется на основании температуры твердых смазочных материалов.

**Повторная смазка должна быть выполнена согласно требованию.

""Более 270 С

***Используется при более высоких температурах в соответствии с условиями процесса путем тестирования.